

WORKWEAR TEXTILES



TECHNICAL REPORT 'COSTA RICA'

TISSU:		32350	
UTILISATION FINALE:		Vêtement de travail	
DESCRIPTION DU TISSU		CARACTÉRISTIQUE	
Composition (UNE 40110:1994):		65% Polyester 35% Coton	
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Sergé 2x1	
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):		240 g/m ²	
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):		Toile Ne14 Trame Ne14	
Densité (UNE-EN 1049-2:95):		Toile 32/cm Trame 21/cm	
Largeur:		160 cm	
COMPORTEMENT PHYSIQUE		Test Utilisé	Resultats
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1870 N
	Trame		950 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	66 N
	Trame		49 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		Test Utilisé	Resultats
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4-5
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérance commerciales			
Conditions de lavage:			